

Техническое описание

REMISIL

Экономичная и не содержащая растворителей пропитка для бетонов

Свойства:

REMISIL является пропиткой для бетонов на полимерной основе. REMISIL повышает стойкость бетонных изделий к воздействиям окружающей среды. Различного рода загрязнения, при попадании на поверхность, пропитанную REMISIL, не проникают в бетон и могут быть с легкостью удалены. REMISIL создает на поверхности шелковисто-глянцевый влажный эффект.

Области применения:

REMISIL специально разработан для использования на бетонных изделиях, таких как брусчатка, бортовые камни, бордюры, тротуарная плитка, а также на лицевых бетонных поверхностях. Основание должно обладать впитывающей способностью. Нанесение REMISIL возможно и на влажную, и на сухую поверхность. Не использовать на отшлифованных и отполированных основаниях. При проведении работ по ремонту, восстановлению и шпатлеванию бетона с использованием материалов на цементной основе, возникает риск образования высолов на обрабатываемой поверхности. Применение REMISIL препятствует проявлению данного эффекта, для этого, через 12-14 часов после отверждения ремонтного раствора, поверхность покрывают тонким и ровным слоем пропиточного средства.

Технические характеристики:

Цвет:	молочный
Физическое сост-е:	жидкий
Плотность:	1,0 г/см ³
Упаковка:	контейнер 1000 л бочка 210 л емкость 25 л емкость 10 л емкость 1 л
Хранение:	защищать от мороза, прямого попадания солнечных лучей и загрязнений; в закрытой оригинальной упаковке
Срок хранения:	12 месяцев

Расход:

около 80-140 мл/м² (в зависимости от основания)

Способ применения:

REMISIL поставляется уже готовым к применению и равномерно наносится на обрабатываемую поверхность кистью или подходящим распылительным устройством. В любом случае, необходимо избегать образования лужиц во время нанесения препарата. Перед началом обработки поверхность необходимо в обязательном порядке очистить от грязи, пыли, плесени/мха и каких-либо покрытий. С этой целью мы рекомендуем использовать REINIT-R – высокоэффективное средство для очистки поверхностей на основе органической кислоты. Перед нанесением REMISIL поверхность необходимо увлажнить до матово-влажного состояния. REMISIL может также применяться и на молодых бетонных основаниях. Во время применения и после пропитки необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и дождя, по крайней мере, в течение трех часов. Время высыхания при температуре +20 °С составляет около 1 часа. Нормальное использование бетона возможно только через 24 часа.

Особые указания:

- перед использованием очистки под высоким давлением необходимо проверить его воздействие на изделие на небольшом участке;
- избегайте образования луж и перерасхода материала;
- перед нанесением REMISIL поверхность должна быть тщательно очищена;
- при нанесении материала, а также в течении трех часов после обрабатываемую поверхность необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей;
- при складировании не используйте резиновые прокладки;
- перед применением необходимо испытать на небольшом участке поверхности.